

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-231717

(43)Date of publication of application : 16.08.2002

(51)Int.Cl.

H01L 21/316

C01B 33/12

H01L 29/78

(21)Application number : 2001-337464

(71)Applicant : TEXAS INSTRUMENTS INC

(22)Date of filing : 02.11.2001

(72)Inventor : ROTONDARO ANTONIO L P

(30)Priority

Priority number : 2000 245877 Priority date : 03.11.2000 Priority country : US

(54) ULTRA-THIN SILICON DIOXIDE FILM USING OXYGEN DINITRIDE AS OXIDIZER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an ultra-thin film oxide structural body on a semiconductor, and to provide a method for manufacturing the body.

SOLUTION: An oxide layer is grown on the semiconductor using N2O as an oxidizer by adding hydrogen as needed.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.05.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2002-231717

(P 2 0 0 2 - 2 3 1 7 1 7 A)

(43) 公開日 平成14年8月16日 (2002.8.16)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	ターコード (参考)
H01L 21/316		H01L 21/316	S 4G072
C01B 33/12		C01B 33/12	Z 5F058
H01L 29/78		H01L 29/78	301 G 5F140

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全8頁)

(21) 出願番号	特願2001-337464 (P 2001-337464)	(71) 出願人	501229528 テキサス インストルメンツ インコーポ レイテッド アメリカ合衆国、テキサス、ダラス、チャ ーチル ウエイ 7839
(22) 出願日	平成13年11月2日 (2001.11.2)	(72) 発明者	アントニオ エル、ビー、ロトンダロ アメリカ合衆国、テキサス、ダラス、ウィ ロウ ヴァイン コート 7715、アパート メント 223
(31) 優先権主張番号	2 4 5 8 7 7	(74) 代理人	100066692 弁理士 浅村 皓 (外3名)
(32) 優先日	平成12年11月3日 (2000.11.3)		
(33) 優先権主張国	米国 (U S)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 酸化剤としてN<sub>2</sub>Oを用いた超薄膜SiO<sub>2</sub>

(57) 【要約】

【課題】 半導体上の超薄膜酸化物構造体及びその製造  
方法を提供する。

【解決手段】 酸化剤としてN<sub>2</sub>Oを用い、場合により  
水素を添加して半導体の上に酸化物層を成長させる。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】  $N_2O$  及び水素を用いて半導体本体の上に酸化物層を成長させる工程を有する集積回路製造方法。

【請求項2】 酸化物層が7Å～22Åの範囲の厚さを有する、請求項1に記載の方法。

【請求項3】 酸化物層を成長させる工程が、850℃より高い温度で行われる、請求項1に記載の方法。

【請求項4】 酸化物層を成長させる工程が、低温壁高速熱処理装置内で行われる、請求項1に記載の方法。

【請求項5】 酸化物層がトランジスタのゲート誘電体を形成する、請求項1に記載の方法。

【請求項6】 酸化物層を成長させる工程が、ジュール熱加熱装置内で行われる、請求項1に記載の方法。

【請求項7】 酸化物層の上に高k誘電体膜を付着させ、ゲート誘電体を形成する、請求項1に記載の方法。

【請求項8】 低温壁高速熱処理装置内で酸化剤として  $N_2O$  を用いて酸化物層を成長させる工程を有する集積回路製造方法。

【請求項9】 酸化物層が7Å～22Åの範囲の厚さを有する、請求項8に記載の方法。

【請求項10】 酸化物層を成長させる方法が、850℃より高い温度で行われる、請求項8に記載の方法。

【請求項11】 酸化物層を成長させる工程が、低温壁高速熱処理装置内で雰囲気の水素を添加することを更に含む、請求項8に記載の方法。

【請求項12】 酸化物層がトランジスタのゲート誘電体を形成する、請求項8に記載の方法。

【請求項13】 酸化物層の上に高k誘電体膜を付着させ、ゲート誘電体を形成する、請求項8に記載の方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、一般に集積回路中にトランジスタ用のゲート誘電体を形成する分野に関し、特に超薄膜ゲート誘電体を形成することに関する。

## 【0002】

【従来の技術】 現在、半導体チップ上に一層高速で電力消費の少ない装置を一層高密度で与えるために半導体装置を小型化することが非常に要求されている。適切な装置性能を達成するためには、装置の横方向の大きさの縮小は、同様に垂直方向の縮小も必要とする。この垂直方向の縮小は、必要な装置性能を与えるためには、ゲート誘電体の電気的有効厚さを減少させることを要求する。

【0003】 二酸化ケイ素は好ましいゲート誘電体材料である。しかし、ゲート誘電体用として  $SiO_2$  の厚さを縮小すると、酸化工程で厳しい制約を受けることになる。これらの誘電体を用いた最新の技術にとって、ウェーハを横切るA未満の均一性及び厚さの制御が要求されている。慣用的炉でこれらの層を成長することができるようになるためには、処理温度を850℃より低く低下

させ、酸化剤、 $O_2$  の濃度を薄くしなければならない。このことは、一層厚い界面層が存在する結果として、 $SiO_2$  誘電体の電気的性質を劣化する結果になる。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】 本発明は、超薄膜酸化物構造体及びその方法を提供することにある。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明は、超薄膜酸化物を形成するための酸化剤として  $N_2O$  を用いる。 $O_2$  に比較して  $N_2O$  の酸化効率が低いことにより、減少した成長速度を維持しながら、酸化温度を850℃より高く上昇させることができる。好ましい態様として、酸化物の電気的性質を改良するため、水素を添加する。本発明の別の態様として、その超薄膜酸化物を形成するため、低温壁ランプヒーター高速熱処理 (rapid thermal process) (RTP) 装置 (tool) を用いる。

【0006】 本発明の利点は、高品質超薄膜酸化物を形成するための均一で制御される方法を与えることである。

【0007】 この利点及び他の利点は、図面と共に本明細書を参照することにより当業者には明らかになるであろう。

## 【0008】

【発明の実施の形態】 本発明を、MOSトランジスタのためのゲート誘電体を形成することに関連して次に記述する。本発明の長所は超薄膜酸化物を形成すること一般に適用できることは、本明細書を参照した当業者には明らかであろう。

【0009】 本発明の一つの態様として、 $N_2O$  を用いて超薄膜 (<23Å) の酸化物を形成する。 $O_2$  と比較して  $N_2O$  の酸化効率が低いので、酸化温度を850℃より高く上昇することができる。温度は1200℃まで上昇することができる。しかし、温度は1100℃より低く保つのが好ましい。これらの温度では、超薄膜酸化物の成長速度は、10Åの制御された成長を達成することができるような速度である。

【0010】 誘電体の電気的性質を更に改良するため、雰囲気 (ambient) に水素を添加するのが好ましい。

【0011】 超薄膜酸化物を形成するためには減圧を用いるのが好ましい。減圧により最適均一性及び制御された成長速度が確実に与えられる。例えば、圧力は10 Torrの程度にすることができる。

【0012】 次に、本発明の態様を用いてMOSトランジスタのためのゲート誘電体を形成する方法を、図面1A～1Dを参照して記述する。図1Aに関し、半導体本体10を絶縁構造体 (isolation structure) 12を形成することにより処理する。半導体本体10は適当なドーピングをした半導体基体 (例えば、ケイ素) を含む。例えば、閾値調節インプラント (threshold adjust implants) 及び所望のウェル領域 (well regions) (図示

されていない) が形成されていてもよい。図示したように、絶縁構造体 12 は、浅いトレンチ絶縁体を含む。フィールド酸化物絶縁体のような別の絶縁構造体も当分野で知られている。

【0013】図 1B に関し、半導体本体 10 の上に超薄膜ゲート誘電体 14 が形成されている。超薄膜ゲート誘電体 14 は二酸化ケイ素を含む。超薄膜ゲート誘電体 14 の厚さは、偏光法で測定して 7 Å ~ 22 Å の範囲にある。コロナ放電抽出 CV 曲線で測定した同じ酸化物の厚さは 2 Å ~ 22 Å の範囲にある。超薄膜ゲート誘電体 14 は、酸化剤として  $N_2O$  を用いて形成する。好ましい態様として、 $H_2$  を雰囲気添加到して誘電体 14 の電気的性質を改良する。

【0014】超薄膜誘電体 14 を形成するために種々の装置を用いることができる。例えば、ジュール加熱炉、ランプ加熱高速熱処理器 (heated rapid thermal processor)、及びジュール加熱高速熱処理器を用いることができる。しかし、好ましい態様として、低温壁ランプ加熱 (cold wall lamp heated) RTP 装置のような低温壁装置を用いる。低温壁装置 (cold wall tool) を用いることにより、ウェーハの表面上を除き、どこでも  $N_2O$  分子の分解を防ぐ。酸化雰囲気中に  $H_2$  が存在すると、界面に窒素が混入するのを防ぐ。その方法により、図 2 で示したように、22 Å のフィルムで窒素混入を  $5 \times 10^{13}$  原子/cm<sup>2</sup> より少なくすることとなる。

【0015】上記方法により 850℃ ~ 1150℃ の範囲の温度を用いることができる。 $O_2$  を用いた従来の方法では、温度を 850℃ より低く低下し、酸化物濃度を希釈する必要があった。900℃ より高い温度は従来法の  $O_2$  処理では制御できない不均一な成長を与える結果になっていた。しかし、酸化剤として  $N_2O$  を用いると、良好な均一性及び 10 Å までの低い制御された成長を維持しながら、温度を上昇させることができる。例えば、11 Å の  $SiO_2$  膜は、1050℃ で成長させることができる。8 Å より小さい膜は、950℃ の温度で成

目標厚さ	3 シグマ	平均厚さ	Cp	Cpk
18Å	1.0Å	17.66	1.027	0.676
18Å	1.5Å	17.66	1.540	1.189
18Å	2.0Å	17.66	2.053	1.702
15Å	1.0Å	14.92	1.051	0.964
15Å	1.5Å	14.92	1.577	1.490
15Å	2.0Å	14.92	2.103	2.016

【0020】 $N_2O + H_2$  を用いて形成したゲート誘電体 14 のような  $SiO_2$  膜は、従来の乾式  $O_2$  炉及び  $O_2 + H_2$  法により製造した酸化物と比較して、一桁小さい界面密度状態 (density of interface state) (Dit) を有する。36 ~ 40 Å の同等の酸化物厚さ (EOT) についての種々の方法による DIT が図 5 に示されている。図 6 は、典型的な CV 曲線であり、そこでは  $N_2O + H_2$  酸化物の場合の低い DIT 値を抽出した。

長させることができる。図 3 は、種々の温度での  $N_2O + H_2$  酸化に対する成長曲線 (酸化物厚さ対時間) を示している。図 4 は、 $O_2 + H_2$  中での酸化についての成長曲線を示している。高い温度が望ましい。なぜなら、それらは一層薄い界面層 (誘電体と基体との間の層) を与える結果になるからである。界面層が薄いと、誘電体の電気的性質が向上する。

【0016】超薄膜ゲート誘電体 14 を形成した後、高 k 誘電体 15 を、場合により超薄膜誘電体 14 の上に堆積してもよい。高 k 誘電体とは、二酸化ケイ素より大きな誘電率 (例えば、 $> 4.0$ ) を有する誘電体として定義されているのが典型的である。それらの例には、ケイ酸  $Hf$ 、又はケイ酸  $Zr$  のようなケイ酸塩が含まれる。ゲート電極材料 16 を、図 1C に示すように堆積する。ゲート電極材料はポリシリコンを含むのが典型的である。例えば、ゲート電極材料 16 は、ポリシリコンの層、障壁 (バリアー) 層 (例えば、WN 又は  $WSiN$ )、及び金属層 (例えば、W) を含んでもよい。別のゲート構造体も当分野でよく知られている。

【0017】ゲート電極材料 16、場合により高 k 誘電体 15、及びゲート誘電体 14 を、次にパターン化し、エッチングして図 1D に示すようなゲート構造体 20 を形成する。ドレイン拡張領域 (drain extension region) 22、側壁スペーサー 24、及びソース/ドレイン領域 26 を次に形成してもよい。トランジスタ 30 の形成を完了するための多くの両立する方法が当分野で知られており、本発明の範囲から離れることなく用いることができることに注意すべきである。

【0018】本発明による  $N_2O$  酸化は、均一かつ制御可能な成長を与える結果になる。下の表は、本発明による種々のロットの処理についての目的厚さ、3-シグマ変動、及び平均厚さを示している。処理条件は、12 トールの圧力及び 1050℃ の温度で  $N_2O + 1\% H_2$  であった。

【0019】

【0021】異なった厚さ (38 Å ~ 17 Å) の  $N_2O + H_2$  酸化物の CV 曲線を図 7 に示す。フラットバンド電圧での小さな変化は、フィルムが無視できるような固定された電荷を有することを示している。

【0022】更に、本発明により製造されたトランジスタ 30 のピーク移動度は、一般の移動度曲線上に存在し、図 8 に示したように、従来の  $O_2$  炉法により得られたものよりも 9% 高い。最後に、本発明により成長した

誘電体は、図9から分かるように、同じ同等の電気的厚さの炉乾式 $O_2$ 成長酸化物に対し、ゲート漏洩が2倍減少する結果を与えている。

【0023】本発明を態様を例示することに関連して記述してきたが、この記載は限定的意味で解釈されるべきではない。本発明の他の態様と同様、例示した態様の種々の修正及び組合せが、記載を参照して当業者には明らかになるであろう。従って、特許請求の範囲はそのような修正或は態様を全て包含するものである。

【0024】以上の説明に関して更に以下の項を開示する。

(1)  $N_2O$ 及び水素を用いて半導体本体の上に酸化物層を成長させる工程を有する集積回路製造方法。

(2) 酸化物層が7Å～22Åの範囲の厚さを有する、第(1)項に記載の方法。

(3) 酸化物層を成長させる工程が、850℃より高い温度で行われる、第(1)項に記載の方法。

(4) 酸化物層を成長させる工程が、低温壁高速熱処理装置内で行われる、第(1)項に記載の方法。

(5) 酸化物層がトランジスタのゲート誘電体を形成する、第(1)項に記載の方法。

(6) 酸化物層を成長させる工程が、ジュール熱加熱装置内で行われる、第(1)項に記載の方法。

(7) 酸化物層の上に高k誘電体膜を付着させ、ゲート誘電体を形成する、第(1)項に記載の方法。

(8) 低温壁高速熱処理装置内で酸化剤として $N_2O$ を用いて酸化物層を成長させる工程を有する集積回路製造方法。

(9) 酸化物層が7Å～22Åの範囲の厚さを有する、第(8)項に記載の方法。

(10) 酸化物層を成長させる方法が、850℃より高い温度で行われる、第(8)項に記載の方法。

(11) 酸化物層を成長させる工程が、低温壁高速熱処理装置内で雰囲気中に水素を添加することを更に含む、第(8)項に記載の方法。

(12) 酸化物層がトランジスタのゲート誘電体を形成する、第(8)項に記載の方法。

(13) 酸化物層の上に高k誘電体膜を付着させ、ゲート誘電体を形成する、第(8)項に記載の方法。

(14) 超薄膜酸化物(14)を形成するための酸化剤として $N_2O$ を用いる。 $O_2$ に比較して $N_2O$ の酸化効率が低いので、成長速度を維持しながら、酸化温度を850℃より高く上昇させることができる。低温壁ランプヒーター高速熱処理(RTP)装置は、反応をウエーハ(10)の表面に限定する。酸化物(14)の電気的性質を改良するために、水素を添加するのが好ましい。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1A～1Dは、本発明による超薄膜酸化物を有するトランジスタを形成するための方法を示す断面図である。

【図2】 $N_2O+H_2$ 中で1050℃で成長させた22Åの誘電体中の酸素及び窒素の濃度プロファイルである。

【図3】種々の温度での $N_2O+H_2$ 酸化の場合の成長曲線を示すグラフである。

【図4】種々の温度での $O_2+H_2$ 酸化の場合の成長曲線を示すグラフである。

【図5】種々の酸化方法についての界面密度状態を示すグラフである。

【図6】本発明の一つの態様に従い形成された40Åの酸化物についてのC-V曲線のグラフである。

【図7】本発明の態様に従い形成された38Å～17Åの酸化物についてのC-V曲線のグラフである。

【図8】種々の酸化方法についての移動度曲線を示すグラフである。

【図9】種々の酸化方法により形成された誘電体によるキャパシタについて、同等の酸化物厚さの関数としてフラットバンド上1Vでのゲート漏洩電流密度を示すグラフである。

30 【符号の説明】

10 半導体本体

12 絶縁構造体

14 超薄膜酸化物

15 高k誘電体

16 ゲート電極


20 ゲート構造体

22 ドレイン拡張領域


24 側壁スペーサー

26 ソース/ドレイン領域


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図7】



【図8】



【図9】





## フロントページの続き

Fターム(参考) 4G072 AA25 BB09 GG01 GG03 HH01  
JJ01 JJ34 MM01 UU01  
5F058 BA11 BC02 BF62 BJ04  
5F140 AA00 BA01 BD01 BD13 BE07  
BE19 BF08 BF10 BF14 BF21  
BF27 CB01 CB04